



Шпаклевка цементная **ФАСАД ПЛЮС**

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Шпаклевка «**МИКСИТИ ФАСАД ПЛЮС**» применяется для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков внутри и снаружи помещений под последующее нанесение декоративных покрытий, также возможна эксплуатация поверхности без последующего окрашивания. Применяется для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ, заделки швов и стыков бетонных плит. **ВНИМАНИЕ! Шпаклевка не пригодна для выравнивания полов, а также отделки стен, покрытых известковыми штукатурками!**

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сухая смесь «**МИКСИТИ ФАСАД ПЛЮС**» – это материал на цементной основе с использованием фракционированного минерального наполнителя и полимерных добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемую пластичную растворную смесь, обладающую длительной жизнеспособностью раствора. После высыхания образует прочный, трещиностойкий, водо- и морозостойкий материал серого цвета, обладающий высоким сцеплением с поверхностью основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность нанесения должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, краски, масел и других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью или ослабляющих сцепление. Перед нанесением раствора необходимо удалить с поверхности основания отслаивающиеся и осыпающиеся слои. Неровности и углубления свыше 5 мм следует предварительно выровнять штукатурками «**МИКСИТИ ЦемоСЛОЙ**». Для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания, а также сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовочными эмульсиями.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Приготовление раствора производится в следующей последовательности: в емкость, достаточную для перемешивания, налить 5,5-6,5 литра воды, в которую при постоянном перемешивании постепенно засыпать 25 кг сухой смеси. Перемешивание осуществлять вручную или специальным электромеханическим миксером для приготовления растворов, или низкооборотной дрелью с мощностью двигателя 1-1,2 кВт при частоте вращения 600-800 об/мин с аналогичной миксеру смесительной насадкой. Перемешивание компонентов производить в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции. После 10-минутного перерыва произвести повторное перемешивание в течение 2-х минут. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 3 часов. **ВНИМАНИЕ! Не допускайте передозировки воды, а также добавления в сухую смесь любых компонентов, кроме воды! Это приводит к ухудшению прочностных качеств и характеристик смеси, заявленных производителем!**

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Растворная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем шириной до 30 см при частичном выравнивании, а при полном выравнивании – шпателем шириной до 80 см. Необходимый слой нанесения материала достигается путем распределения раствора по поверхности мазками, удерживая шпатель под углом к основанию. Повторное нанесение материала, в случае необходимости выравнивания основания несколькими слоями, возможно только после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания материала зависит от толщины слоя нанесения и температуры окружающей среды – при температуре от +10°C до +20°C требуется от 1-го до 2-х дней. После высыхания материала поверхность шлифуется абразивным материалом для удаления неровностей и обрабатывается грунтовочной эмульсией. Отделка декоративными материалами возможна только после полного высыхания грунта. Максимальная толщина выравнивающего слоя при сплошном выравнивании - от 2 до 5 мм, при частичном (заделывание трещин и неровностей) – до 10 мм. В процессе работы и в течение последующих нескольких дней температура окружающей среды и основания должна быть не менее +5°C и не более +35°C, выровненную поверхность необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование сразу после окончания работ требуется тщательно промыть водой. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой растворной смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, избегая увлажнения, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 6 месяцев со дня изготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоящая информация касается основных данных по применению материала и не освобождает от соблюдения строительных норм и правил, а также правил техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели смеси в сухом состоянии

| | |
|--|-----------------------------|
| Цвет | светло-бежевый |
| Влажность | 0,3% |
| Наибольшая крупность зерен наполнителя | 0,63 мм |
| Содержание зерен наибольшей крупности | 0,5% |
| Насыпная плотность | 1400-1500 кг/м ³ |
| Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг/м ² |
| Количество воды: | |
| на 1 кг смеси | 0,22-0,26 л |
| на 25 кг смеси | 5,5-6,5 л |

Показатели смеси, готовой к применению

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Марка подвижности | Пк3 (8-12 см) |
| Жизнеспособность растворной смеси | не менее 3 часов |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Водоудерживающая способность | 95% |

Показатели затвердевшего раствора

| | |
|---|--------------------|
| Прочность при сжатии* | не менее 5,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием* | не менее 0,6 МПа |
| Морозостойкость (циклы) | не менее 50 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф | не более 370 Бк/кг |

* - Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)%. При других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

СМЕСЬ СУХАЯ, ДИСПЕРСНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ШПАКЛЕВОЧНАЯ, Пк3, М50, F50

Дата описания: 05.04.2013 г.